



**Pinturas RUMA, S.L.**

FABRICA DE PINTURAS

Camino de Membrilla, s/n. - Telf.: 926 24 05 86  
13170 MIGUELTURRA (C. Real)

## **FICHA TECNICA:**

# **IMPER RUMA ANTIGOTERAS**

---

## **DESCRIPCIÓN**

---

Revestimiento no asfáltico.

Elaborado a base de resinas acrílicas puras reticulables, que por su composición especial, resuelve en origen los problemas producidos por las filtraciones o acumulaciones de agua, formando una capa impermeabilizante y elástica que penetra en grietas y fisuras.

---

## **PROPIEDADES**

---

- \* Aplicación muy fácil.
- \* Excelente impermeabilidad.
- \* Extraordinaria elasticidad.
- \* Gran adherencia.
- \* No se agrieta.
- \* Alta resistencia a los álcalis.
- \* Excelente solidez a la luz.

---

## **USOS**

---

Es el producto ideal para evitar las filtraciones de agua, tanto en superficies horizontales como verticales, en terrazas, tejados, azoteas, paredes medianeras, etc.

Puede aplicarse sobre cualquier superficie exterior de albañilería ( baldosas, cemento, fibrocemento, piedra, espuma de poliuretano, galvanizado, etc. ).

No cubrir las superficies pintadas con ningún material de construcción, tales como yeso, cemento, baldosas o alicatados ya que correremos el riesgo de que no fragüe el IMPERMEABILIZANTE.

---

## APLICACIÓN

---

Se aplica a brocha, rodillo, pistola, etc...homogeneizando perfectamente el producto antes de su utilización.

**Temperatura de aplicación:** Entre 5°C y 35 °C.

- No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
- No debe aplicarse si hay riesgo de lluvia o heladas antes del secado del mismo.

**En superficies nuevas:** Eliminar todos los residuos de cemento, polvo y otros materiales más adheridos, mediante un buen cepillado, verificar las pendientes y corregirlas para evitar que se acumule agua.

**En superficies viejas o polvorientas:** Se recomienda das previamente una mano de Fijador al disolvente Fondo Penetrante para dar firmeza y asegurar la adherencia, dar una primera mano diluida al 15% de agua aproximadamente, y, una vez seca, aplicar una segunda y una tercera mano sin agua, para conseguir el espesor final aproximado de 1 mm.

**NOTA IMPORTANTE:** No cubrir las superficies pintadas con ningún material de construcción hasta que no estén bien secas a fondo todas las capas de la pintura aplicada, de lo contrario correríamos el riesgo de que no fragüe el IMPERMEABILIZANTE. A continuación, tender un plástico de galga fina para separar el contacto del cemento directo con el impermeabilizante.

**Tiempo de almacenaje:** en almacén techado con temperatura de 5 a 25°C durante 12-15 meses.

---

## DATOS TECNICOS

---

VEHICULO FIJO:	Resina acrílica.
ACABADO:	Mate sedoso.
DISOLVENTE:	Agua.
COLORES:	Blanco, verde, rojo, gris, teja, negro.

Pág. II de 2

ASPECTO:	Pintura viscosa muy tixotrópica.
RENDIMIENTO:	1 A 1`5 Kg./m <sup>2</sup> .
SECADO AL TACTO:	4 – 6 horas.
REPINTADO:	8 – 14 horas.
LIMPIEZA:	Agua.